


Система утепления Ceresit ППС



Наружная стена дома

Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 (Зима), Ceresit CT 85 Pro, Ceresit CT 85 Pro (Зима) (примерно 5 кг/м² сухой смеси), клеящий раствор для пенополистирола **Ceresit CT 83, Ceresit CT 83 (Зима), Ceresit CT 83 Pro, Ceresit CT 83 Pro (Зима)** (примерно 5 кг/м² сухой смеси) или полиуретановый клей **Ceresit CT 84 Express** (примерно 125 мл/м²)

Плиты из пенополистирола

Пластиковые дюбели

Раствор **Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 (Зима), Ceresit CT 85 Pro, Ceresit CT 85 Pro (Зима)** (около 2 кг/м² сухой смеси)

Сетка из стекловолна со специальной пропиткой (примерно 1,1 м²/м²)

Раствор **Ceresit CT 85, Ceresit CT 85 (Зима), Ceresit CT 85 Pro, Ceresit CT 85 Pro (Зима)** (примерно 2 кг/м² сухой смеси под штукатурение и 3 кг/м² сухой смеси под окрашивание)

Краска грунтующая **Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro, Ceresit CT 15*** или **Ceresit CT 15 silicone**** (примерно 0,3 л/м²)

Декоративный слой штукатурки или красок **Ceresit** или **Ceresit Visage**


Полимерцементные штукатурки***:	CT 35	(зерно 2,0 мм)	(около 2,8 кг/м ²)
	CT 35	(зерно 2,5 мм)	(около 3,5 кг/м ²)
	CT 35	(зерно 3,5 мм)	(около 4,9 кг/м ²)
	CT 36	(зерно 2,0 мм)	(около 2,0–5,0 кг/м ²)
	CT 137	(зерно 1,5 мм)	(около 2,0 кг/м ²)
	CT 137	(зерно 2,5 мм)	(около 4,2 кг/м ²)
Декоративно-мозаичные полимерные штукатурки:	CT 77	(зерно 0,8–1,2 мм)	(около 3,0 кг/м ²)
	CT 77	(зерно 1,2–1,6 мм)	(около 3,8 кг/м ²)
	CT 77	(зерно 1,4–2 мм)	(около 4,5 кг/м ²)
Акриловые штукатурки:	CT 60	(зерно 1,0, 1,5 и 2,5 мм)	(около 1,7–2,0, 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м ² соответственно)
	CT 63	(зерно 3,0 мм)	(около 4,2–4,5 кг/м ²)
	CT 64	(зерно 2,0 мм)	(около 2,7–3,0 кг/м ²)
Силикон-силикатные штукатурки:	CT 174	(зерно 1,5 мм)	(около 2,5 - 2,8 кг/м ²)
	CT 175	(зерно 2,0 мм)	(около 2,7 - 3,0 кг/м ²)
Силикатные штукатурки:	CT 72	(зерно 1,5 и 2,5 мм)	(около 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м ² соответственно)
	CT 73	(зерно 2 и 3 мм)	(около 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м ² соответственно)
Силиконовые штукатурки:	CT 74	(зерно 1,5 и 2,5 мм)	(около 2,8–3,5 и 3,9–4,2 кг/м ² соответственно)
	CT 75	(зерно 2 и 3 мм)	(около 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м ² соответственно)
Краски:	CT 40	краска акриловая структурная	
	CT 42, 44	краска акриловая	
	CT 48	краска силиконовая	
	CT 54	краска силикатная	

* **Ceresit CT 15** – в случае применения силикатной штукатурки.

** **Ceresit CT 15 silicone** – в случае применения силиконовой штукатурки.

*** Полимерцементные штукатурки можно окрашивать силикатной краской **Ceresit CT 54**, силиконовой **Ceresit CT 48**, акриловыми **Ceresit CT 44, CT 42** или структурной акриловой краской **Ceresit CT 40**.

Система утепления Ceresit MB



Наружная стена дома

Раствор **Ceresit CT 180 Pro, Ceresit CT 180 Pro (Зима), Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 (Зима), Ceresit CT 190 Pro, Ceresit CT 190 Pro (Зима)** (примерно 5 кг/м² сухой смеси)

Минераловатные плиты

Пластиковые дюбели

Раствор **Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 (Зима), Ceresit CT 190 Pro, Ceresit CT 190 Pro (Зима)** (около 3 кг/м² сухой смеси)

Сетка из стекловолокна со специальной пропиткой (примерно 1,1 м²/м²)

Раствор **Ceresit CT 190, Ceresit CT 190 (Зима), Ceresit CT 190 Pro, Ceresit CT 190 Pro (Зима)** (около 3 кг/м² сухой смеси)

Грунтующая краска **Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro, Ceresit CT 15*** или **Ceresit CT 15 silicone**** (примерно 0,3 л/м²)

Декоративный слой из штукатурок или красок **Ceresit**

Полимерцементные штукатурки***:	CT 35 (зерно 2,0 мм)	(около 2,8 кг/м ²)
	CT 35 (зерно 2,5 мм)	(около 3,5 кг/м ²)
	CT 35 (зерно 3,5 мм)	(около 4,9 кг/м ²)
	CT 36 (зерно 2,0 мм)	(около 2,0–5,0 кг/м ²)
	CT 137 (зерно 1,5 мм)	(около 2,0 кг/м ²)
Декоративно-мозаичные полимерные штукатурки:	CT 137 (зерно 2,5 мм)	(около 4,2 кг/м ²)
	CT 77 (зерно 0,8–1,2 мм)	(около 3,0 кг/м ²)
	CT 77 (зерно 1,2–1,6 мм)	(около 3,8 кг/м ²)
Силикон-силикатные штукатурки:	CT 77 (зерно 1,4–2 мм)	(около 4,5 кг/м ²)
	CT 174 (зерно 1,5 мм)	(около 2,5 - 2,8 кг/м ²)
Силикатные штукатурки:	CT 175 (зерно 2,0 мм)	(около 2,7 - 3,0 кг/м ²)
	CT 72 (зерно 1,5 и 2,5 мм)	(около 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м ² соответственно)
Силиконовые штукатурки:	CT 73 (зерно 2 и 3 мм)	(около 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м ² соответственно)
	CT 74 (зерно 1,5 и 2,5 мм)	(около 2,8–3,5 и 3,9–4,2 кг/м ² соответственно)
	CT 75 (зерно 2 и 3 мм)	(около 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м ² соответственно)

* **Ceresit CT 15** – в случае применения силикатной штукатурки.

** **Ceresit CT 15 silicone** – в случае применения силиконовой штукатурки.

*** Полимерцементные штукатурки можно окрашивать силикатной краской **Ceresit CT 54**, силиконовой **Ceresit CT 48**.

